

## Qualitätsmerkmal für Rauspund

Sortierung für Nordische Ware, Sexta und besser,  
(Neuaufgabe Schwedisches Handbuch von 2020)

Sortiermerkmale	Anforderungen für Rauspund
Äste	Ohne Mengen-und Grössenbeschränkung, die Festigkeit des Brettes darf nicht gefährdet sein
Risse	Dürfen ohne Begrenzung vorkommen, solange der Zusammenhalte des Brettes gewährleistet ist.
Harzgallen	Dürfen vorkommen
Rindeneinschlüsse	Dürfen vorkommen
Drehwuchs	Darf vorkommen
Fäule	Darf eingeschränkt vorkommen
Insektenschäden	Darf bei bis zu 30 % der Stückzahl vorkommen
Baumkante	Darf in einem größeren Teil der Partie vorkommen, in Länge und Breite
Verfärbung / Bläue	Darf in grösserem Umfang vorkommen, als Streifen und Flecken
Holzfeuchte	18 % +/-
Masstoleranz	Im üblichen Rahmen vorkommen, Stärke ca. 0.5 mm, Breite ca. 1.0 mm
Oberflächengüte	Zweiseitig egalisiert, 1 Seite rauh möglich
Hobelfehler	Zulässig